phm® – RISSDOK

Rissschlämme – polymermodifizierte Bitumenemulsion

Artikelnummer: **44-RD25** (25-kg-Eimer) · **44-RD25-P** (Palette)



Einsatzgebiete

phm® – RISSDOK wird zum Verschließen von Rissen auf Asphaltoberflächen eingesetzt. Risse bis 5 mm Breite bleiben nach der Sanierung dauerhaft verschlossen. phm® – RISSDOK kann auch zur Sanierung von Netzrissen eingesetzt werden (technische Beratung erforderlich).

Eigenschaften

phm® – RISSDOK ist eine polymermodifizierte Bitumenemulsion und zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- kalt verarbeitbar
- haftet gut an den Flanken der Risse
- verläuft bis auf die Risssohle und dichtet den Riss von innen ab
- beeinflusst nur unwesentlich die Optik der Asphaltfläche

phm innotech GmbH & Co. KG
Baierbrunner Straße 3, D-81379 München
+49 89 1222 838 00 verkauf@phm-innotech.com

Produktdaten

Konsistenz	flüssig
Dichte	ca. 1 kg/l
Verarbeitungstemperatur	Umgebungstemperatur
Trockenzeit	einige Tage
Bindemittel	Polymerbitumen
Festkörperanteil	> 71 %

Äußere Bedingungen

Der Untergrund muss trocken und frei von Staub und Schmutz sein. Die Risse sind mit Druckluft auszublasen. Belag, der keinen Verbund mehr mit dem Untergrund hat, ist zu entfernen. Fehlstellen sind vorab auszugleichen.

Verarbeitung

phm® – RISSDOK vor Gebrauch aufrühren. Sparsam auf den Riss aufgießen, mit einem Gummischieber scharf abziehen und mit Abstreusand 0,5 – 2,0 mm abstreuen.

Das Material kann auch auf den Riss aufgegossen und unmittelbar danach mit Edelsplitt 2 – 5 mm (Qualität f0,5) satt abgestreut werden. Vorzugsweise sollte in diesem Fall mit einem Ziehschuh gearbeitet werden, da hierdurch eine optimale Verfüllung und Dosierung erreicht wird.

Die Freigabe für den rollenden Verkehr kann unmittelbar nach dem Einbau erfolgen.

phm innotech GmbH & Co. KG
Baierbrunner Straße 3, D-81379 München
+49 89 1222 838 00 verkauf@phm-innotech.com

Verbrauch

Abziehen mit Gummischieber	ca. 100 g / lfm
Abstreuen mit Splitt 2 – 5 mm	ca. 1,5 kg / m², entsprechend ca. 150 g / lfm bei einer Rissüberdeckung von 10 cm

Reinigen der Arbeitsgeräte

Geräte	Benzin, Diesel oder Heizöl
Hände	Handwaschpaste

Gebinde

25 kg Blechgebinde
Palette mit 24 × 25 kg

Lagerung

Im verschlossenen Originalgebinde sechs Monate lagerfähig. Kühl, trocken und frostfrei bei mindestens 10 °C, nicht im Freien lagern.

Diese Angaben beruhen auf Erfahrungswerten und dienen zur unverbindlichen Beratung. Bei Fragen steht Ihnen unsere technische Abteilung zur Verfügung. Gültige Normen, Vorschriften und Gesetze (z. B. bezüglich Arbeitssicherheit oder Bauweise) sind einzuhalten.

phm innotech GmbH & Co. KG
Baierbrunner Straße 3, D-81379 München
+49 89 1222 838 00 verkauf@phm-innotech.com